

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КЛЕЯ ДЛЯ КАМНЯ «ЭКСТРА»



Высококачественная клеевая смесь на цементной основе для укладки искусственного и натурального камня, керамогранита, керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Соответствует ГОСТ 31357-2007. Соответствует классу C2T по EN 12004.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность применения
- Высокая адгезия
- Устойчивость к сползанию
- Морозостойкость
- Экономичный расход
- Экологичность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей для камня WHITE HILLS «ЭКСТРА» — сухая клеевая смесь на цементной основе с высокотехнологичными добавками, предназначена для укладки искусственного и натурального камня крупного формата и большого веса, керамогранита, керамической плитки. Подходит для укладки тротуарной плитки по бетонному основанию, а также в качестве адгезивного состава для укладки на дренажные основания и тощий бетон. Рекомендуется для проведения наружных и внутренних облицовочных работ по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсовым и т. п. основаниям при температуре окружающей среды и основания от +5 °С до +35 °С.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, прочным, твердым и не должно подвергаться усадке или деформации. Загрязнения, пыль, пятна от нефтепродуктов, масел и жиров различного происхождения, отслаивающаяся штукатурка, участки непрочного или выкрашивающегося основания или иные

покрытия с плохой адгезией к основанию должны быть удалены. Выступающие куски строительного раствора, бетона или иные неровности также должны быть удалены. Гипсосодержащие, а также сильно впитывающие пористые поверхности перед нанесением клея рекомендуется обработать грунтовкой, следуя инструкции производителя. Оптимальное решение — грунтовка WHITE HILLS. При температуре окружающей среды выше +30 °С перед нанесением клея основание рекомендуется увлажнить.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВОГО РАСТВОРА

1. Мешок 25 кг. Залить в емкость 5,25–6,25 л чистой воды (t +20 °С). Высыпать в емкость с водой 2/3 мешка, перемешать, затем добавить оставшееся количество смеси и тщательно перемешать до образования однородной консистенции.

2. Ведро 7 кг. Залить в ведро 1,5–1,8 л чистой воды (t +20 °С), тщательно перемешать до образования однородной консистенции.

Замешивать клеевой раствор необходимо механическим способом при помощи электродрели или миксера с насадкой со средней скоростью 400–600 об./мин. Выдержать полученную растворную смесь в течение 3–5 минут, затем снова перемешать. Жизнеспособность клеевого раствора при температуре +20 °С не менее 3 часов. При неблагоприятных условиях (сильный ветер, воздействие прямых солнечных лучей, высокая или низкая температура, сильно адсорбирующая поверхность) открытое время и жизнеспособность клея могут снижаться.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести клеевой раствор, втирая его гладкой стороной шпателя в основание для того, чтобы заполнить клеем микротрещины и неровности для обеспечения наиболее полного контакта клея с основанием. При нанесении клея шпатель необходимо держать под углом 60° к основанию. После этого нанести клеевой раствор слоем 2–6 мм на тыльную поверхность облицовочного камня, чтобы вся площадь камня была равномерно покрыта клеем. Крепко прижать камень к стене и слегка «подвигать» из стороны в сторону, чтобы обеспечить наилучшее сцепление. С умеренной силой надавить на камень или постучать по нему резиновой киянкой так, чтобы небольшое количество клея выдавилось по краям камня. Для обеспечения необходимой ширины шва используйте фиксаторы шва WHITE HILLS.

ВНИМАНИЕ! Слишком большое количество клеевого раствора на материале может привести к его сползанию!

ВАЖНО! Выработывайте готовый раствор полностью! Не пытайтесь «освежить» раствор добавлением воды или сухой смеси.

ВНИМАНИЕ! Клеевой раствор не должен попадать на лицевую поверхность облицовочного материала. Своевременно провести удаление клея с поверхности, так как после высыхания его можно удалить только механическим способом с риском для качества облицовки.

ОСТОРОЖНО! Клеевая смесь содержит цемент. При работе со смесью использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать длительного контакта растворной смеси с кожей. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

РАСХОД

Средний расход составляет 1,6 кг/м² на 1 мм клеевого слоя. Расход клеевой смеси составляет 3–24 кг/м² в зависимости от качества подготовки основания, типа клеевой системы и формата облицовочного материала.

Примечание. Облицовочный материал должен быть уложен в течение 15 минут после нанесения клея на основание. Расположение облицовочного материала можно корректировать в течение 15 минут после укладки. При проведении кладочных работ температура воздуха и основания должны находиться в диапазоне от +5 °С до +35 °С. Расшивку швов производить не ранее чем через 48 ч после укладки облицовки.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Сухая клеевая смесь поставляется в бумажных трехслойных мешках с внутренним слоем из полиэтилена по 25 кг и пластиковых ведрах по 7 кг.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке 12 месяцев с даты изготовления. Хранить в сухом проветриваемом помещении, в недоступном для детей месте.

Продукт сертифицирован.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Классификация клея по EN 12004	C2T
Диапазон рабочей температуры приготовления раствора и монтажа, °C	от +5 до +35
Максимальная фракция, мм	0,63
Расход на 1 мм клеевого слоя, кг/м ²	1,6
Расход воды затворения на 1 кг сухой смеси, л	0,21–0,25
Расход воды затворения на мешок 25 кг, л	5,25–6,25
Жизнеспособность раствора, ч	3
Адгезия через 28 суток, МПа	≥1,0
Толщина слоя, мм	от 4 до 15
Время достижения полной прочности, сут.	28
Температура применения после полного набора прочности, °C	от -50 до +80
Морозостойкость F, циклов, не менее	50
Открытое время, мин.	15
Время корректировки плитки, мин.	≤15
Гарантийный срок хранения в фирменной неповрежденной упаковке при соблюдении условий хранения, месяцев	12

ТУ 5745-003-75244702-2011

Информация о сроках действительна при работе в нормальных условиях (температура воздуха +20 °C, влажность 65±10%).

Данная информация основана на результатах длительных испытаний, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому настоятельно рекомендуем сначала провести предварительные опыты применения продукта на экспериментальном участке. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок.